

STUHR®



SPECIALTY

O-935

RTV SILICONE SEALANT
100% OXIME SILICONE
HIGH HEAT NON CORROSIVE SEALANT

SELANTE DE SILICONE RTV
SILICONE 100% OXIMÍNICO
SELANTE NÃO CORROSIVO ALTA TEMPERATURA

SELLADOR DE SILICONA RTV
SILICONA 100% OXIMINICA
SELLADOR NO CORROSIVO ALTAS TEMPERATURAS

**FEATURES**

- Resistant to high and low temperatures (-30 + 250°C)
- Weather resistant
- Forms a flexible rubber

DESCRIPTION

One-pack, neutral cure RTV silicone sealant for sealing, sealing and caulking joints at temperatures up to 250°C for the most diverse applications in the field of mechanics. Thixotropic product that cures at room temperature through air humidity and becomes a flexible rubber. Resistant to weather, oils and high temperatures, with a peak of up to 250°C.

APPLICATIONS

Suitable for sealing, sealing and caulking in heating element, oven gasket, stove, chimney filter, industrial furnace, engine gasket, exchange, oil and water pump, boilers, heating and exhaust systems, industrial instruments, steam lines etc.

Replaces paper, cork, felt, silicone and rubber joints in all types of engines, oil sump, valve cover, transmission cover and crankcase, water and oil pump housing, gearbox. After its vulcanization it forms a proof layer of leaks.

**CARACTERÍSTICAS**

- Resistente a altas e baixas temperaturas (-30 + 250°C)
- Resistente a intempéries
- Forma uma borracha flexível

DESCRÍÇÃO

Selante de silicone RTV de cura neutra monocomponente para selar, vedar e calafetar juntas a temperaturas de até 250°C para as mais diversas aplicações na área da mecânica. Produto tixotrópico que cura à temperatura ambiente através da umidade do ar e se torna uma borracha flexível. Resistente às intempéries, a óleos e a altas temperaturas, com pico de até 250°C.

APLICAÇÕES

Indicado para selagem, vedação e calafetação em elemento de aquecimento, gaxeta de forno, estufa, filtro em chaminé, forno industrial, junta de motor, câmbio, bomba d'água e de óleo, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, instrumentações industriais, linhas de vapor etc.
Substitui junta de papel, de cortiça, feltro, silicone e borracha de juntas em todos os tipos de motores, cárter de óleo, tampa da válvula, tampa e cárter de transmissão, carcaça de bombas d'água e óleo, caixa de câmbio. Após sua vulcanização forma uma camada a prova de vazamentos.

**CARACTERISTICAS**

- Resistente a altas y bajas temperaturas (-30 + 250°C)
- Resistente a la intemperie
- Forma un caucho flexible

DESCRIPCIÓN

Sellador de silicona RTV de curación neutra monocomponente para sellar, sellar y calafatear a temperaturas de hasta 250°C para las más diversas aplicaciones en el área de la mecánica. Producto tixotrópico que cura a temperatura ambiente a través de la humedad del aire y se convierte en un caucho flexible. Resistente a la intemperie, a los aceites ya altas temperaturas, con un pico de hasta 250°C.

APLICACIONES

La presente invención se refiere a un método para la preparación de un producto que comprende: (a) un producto de calidad, líneas de vapor, etc. Sustituye junta de papel, de cortiça, fieltro, silicona y goma de juntas en todos los tipos de motores, cárter de aceite, tapa de la válvula, tapa y cárter de transmisión, carcasa de bombas de agua y aceite, caja de cambio. Después de su vulcanización forma una capa a prueba de fugas.





COLORS | CORES | COLORES



RAL 7047 Light Grey Cinza Claro Gris Claro	RAL 9017 Black Preto Negro	RAL 8023 Copper Cobre Cobre
---	-------------------------------------	--------------------------------------

PROPERTIES | PROPRIEDADES | PROPIEDADES

METHOD MÉTODO MÉTODO	TEST TESTE PRUEBA	UNIT UNIDADE UNIDAD	RESULT RESULTADO RESULTADO
ME-002	Skin formation Formação de película Formación de piel	min	5
ME-013	Curing rate Velocidade de cura Velocidad de curado	mm/24h	2
ASTM D 792	Density Densidade Densidad	g/cm³	1,30

METHOD MÉTODO MÉTODO	TEST TESTE PRUEBA	UNIT UNIDADE UNIDAD	RESULT RESULTADO RESULTADO
PROPERTY AFTER HEALING / PROPRIEDADE APÓS CURA / PROPIEDAD DESPUÉS DE LA CURACIÓN			
ASTM D 2240	Durometer Hardness Dureza Dureza	Shore A	35
ASTM D 412	Tension at break Tensão de ruptura Tensión de ruptura	MPa	1,4
ASTM D 412	Elongation at break Alongamento Alargamiento	%	200
ME-015	Temperature resistance Resistência à temperatura Resistencia a la temperatura	°C	-30 / +250



INSTRUCTIONS FOR USE AND HANDLING

SURFACE PREPARATION

The surface must be dry, clean, free of dust and oils. Remove all wastes from materials, especially those that are not sufficiently adhered to the layers (sanding, if necessary). Clean and degrease the surface with isopropyl alcohol and keep it dry before application. It may be necessary to use primer to improve adhesion. In the case of applications on substrates other than those mentioned in this bulletin, it is recommended to perform a test to evaluate the adhesion and compatibility of the sealant with the material.

HOW TO USE: Cut the tip of the cartridge and cut the applicator nozzle at a 45° angle in the desired size and thickness. Screw the nozzle into the applicator cartridge and place in the applicator. Apply the silicone to the desired area and immediately do the finishing. In case of using tape remove it before the sealant forms the film. After use, keep the applicator nozzle in the cartridge and leave a small amount of product above the nozzle to form a tampon. In reuse, remove the plug. After open reuse the product in up to one week. Clean the tools before curing the product. After curing the silicone is only mechanically removed.

LIMITED WARRANTY INFORMATION

The information contained in this data sheet is based on our knowledge and experience to date. Because our product can be used in a wide range of applications and in different working conditions, we recommend that the customer conduct their own tests to approve the product for safety and purpose of use. We can not take responsibility for the results obtained by others whose methods are beyond our control. Therefore, it is the user's responsibility to determine the suitability of the product for the intended purpose and to take precautions that may be advised to protect property and persons against any hazards that may be involved in its handling and application. Our guarantee applies in the context of the legal norms and the provisions in force, the current professional standards and in accordance with the determinations established in our general conditions of sale. The information given in this document is given for information only. The same applies to any information provided verbally, by telephone or in writing to any potential or existing customer.

For safety, handling, storage and disposal information, refer to the respective Material Safety Data Sheet (MSDS).

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente às camadas (lixar, se necessário). Limpar e desengordurar a superfície com álcool isopropílico e a manter seca antes da aplicação. Pode ser necessário o uso de primer para melhorar a adesão. No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados neste boletim recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do selante com o material.

MODO DE USO: Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar no aplicador. Aplicar o silicone na área desejada e imediatamente fazer o acabamento. No caso de uso de fita adesiva removê-la antes que o selante forme a película. Após o uso, manter o bico aplicador no cartucho e deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retirar o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até uma semana. Lavar as ferramentas antes da cura do produto. Depois de curado o silicone só é removido mecanicamente.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.

Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo y aceites. Quitar todos los residuos de materiales, especialmente los que no se adhieren suficientemente a las capas (lijarse, si es necesario). Limpie y desengrasar la superficie con alcohol isopropílico y mantenerla seca antes de la aplicación. Puede ser necesario el uso de imprimación para mejorar la adhesión. En el caso de aplicaciones en sustratos diferentes de los mencionados en este boletín se recomienda realizar una prueba para evaluar la adhesión y compatibilidad del sellador con el material.

MODO DE EMPLEO: Cortar la punta del cartucho y cortar la boquilla aplicadora en un ángulo de 45° en el tamaño y el grosor deseado. Roscar la boquilla en el cartucho aplicador y colocar en el aplicador. Aplicar la silicona en el área deseada e inmediatamente hacer el acabado. En el caso de uso de cinta de extracción antes de que el sellador forme la película. Después del uso, mantener la boquilla aplicadora en el cartucho y dejar una pequeña cantidad de producto por encima de la boquilla para formar un tapón. En la reutilización, retirar el tapón. Después de abierto reutilizar el producto en hasta una semana. Lavar las herramientas antes de la curación del producto. Después de curado la silicona sólo se elimina mecánicamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar el producto en cuanto a seguridad y finalidad de uso. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es de entera responsabilidad del usuario determinar la adecuación del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que puedan ser aconsejadas para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda estar involucrado en su manejo y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el contexto de las normas legales y las disposiciones vigentes, a las normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en el presente documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o ya existente.

Para información de seguridad, manipulación, almacenamiento y descarte, consulte la Hoja de Información de Seguridad de Producto Químico (FISPQ).

**LIMITATIONS**

- Do not use on painted surfaces and aquariums.
- Do not apply to plastics based on polyethylene, polypropylene, polycarbonate, acrylic and polytetrafluoroethylene.
- Do not use on food contact parts and continuous immersion in liquid media.
- Do not use on glass facades and any structural adhesion that needs resistance.
- Does not accept painting.
- Do not use on marble, granite, concrete, metals such as lead, brass and zinc.
- Do not use on parts immersed in gasoline, water or oil.

LIMITAÇÕES

- Não utilizar em superfícies pintadas e aquários.
- Não aplicar em plásticos à base de polietileno, polipropileno, policarbonato, acrílico e politetrafluoretileno.
- Não utilizar em peças que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos.
- Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite resistência.
- Não aceita pintura.
- Não utilizar em mármores, granitos, concreto, metais como chumbo, latão e zinco.
- Não utilizar em peças imersas em gasolina, água ou óleo.

LIMITACIONES

- No utilizar en superficies pintadas y acuarios.
- No aplicar en plásticos a base de polietileno, polipropileno, policarbonato, acrílico y politetrafluoretileno.
- No utilizar en piezas que tengan contacto con alimentos e inmersión continua en medios líquidos.
- No utilizar en fachadas de vidrio y cualquier adhesión estructural que necesite resistencia.
- No acepta pintura.
- No utilizar en mármoles, granitos, concreto, metales como plomo, latón y cinc.
- No utilizar en piezas inmersas en gasolina, agua o aceite.

STORAGE

The product should be kept in its original packaging and stored in a cool place at a temperature of 5 to 30°C, away from direct sunlight and away from heat sources. To avoid contamination of the unused product, do not return any leftover material in its original packaging. Keep out of reach of children and pets.

Validity (from the date of manufacture): 13 months.
Except Bucket: 4 months.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorno qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Validade (a partir da data de fabricação): 13 meses.
Exceto Balde: 4 meses.

ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse en el embalaje original y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, al abrigo de la luz del sol directa y alejada de fuentes de calor. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva cualquier resto de material en su embalaje original. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Validad (a partir de la fecha de fabricación): 13 meses.

Excepto Balde: 4 meses.



STUHR®