

PRIMER 9091 SILANO

PROMOTOR DE ADESÃO PARA USO DE
FITAS DUPLA FACE EM VIDROS
USO PROFISSIONAL E INDUSTRIAL



CARACTERÍSTICAS

- Promove superior adesão entre os substratos
- Pronto para uso
- Fácil aplicação
- Secagem rápida
- Ótimo rendimento

DESCRIÇÃO

O Promotor de Adesão Primer 9091 Silano é ideal para fitas dupla face utilizadas em vidros.

APLICAÇÕES

É indicado para aplicação em vidros, cerâmicas, azulejos e superfícies minerais para a colagem de fita dupla face.

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Eliminar todo o pó, manchas de gordura, graxa, mofo e partes soltas. Deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Passar álcool isopropílico com auxílio de um pano limpo e sem fiapos.

MODO DE USO: Agitar o produto antes de usar. Aplicar o produto sem diluições com pano limpo e sem fiapos, no local desejado, formando uma camada fina e uniforme. Aguardar entre 30 e 90 segundos para a secagem. Depois de seco, utilizar normalmente a fita dupla face. Caso o vidro fique esbranquiçado após o uso, devido ao excesso de produto, passar um pano seco.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 25°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Validade (a partir da data de fabricação): 12 meses.

PROPRIEDADES

ASPECTO	Líquido incolor
TEMPO DE SECAGEM	Entre 3 e 5 minutos (25°C e 60% URA)
EMBALAGENS	200mL
APLICAÇÃO	Com pano limpo ou gaze, livre de fiapos
RENDIMENTO	18m ² por litro
APARÊNCIA	Líquida
DILUIÇÃO	Pronto para o uso



stuhrsolutions.com stuhr@stuhrsolutions.com

[in](https://www.linkedin.com/company/stuhrsolutions) [f](https://www.facebook.com/stuhrsolutions) [@](https://www.instagram.com/stuhrsolutions) /stuhrsolutions

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. **Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).**