

AL-440

SELANTE ACRÍLICO
SELANTE ACRÍLICO
VEDAÇÃO PERIMETRAIS

STUHR®

CARACTERÍSTICAS

Vedações perimetrais. Aceita pintura. Flexível.
Áreas internas e externas.

DESCRIÇÃO

Selante de base acrílica com fungicida indicado para vedação e calafetação em uma variedade de substratos. Dispensa o uso de primer. Resistente à formação de fungos. Produto com alta flexibilidade, garantindo excelente aspecto e acabamento. Fácil de aplicar e limpar. Aceita pintura.

APLICAÇÃO

Indicado para vedação e calafetação perimetral em guarnições de porta e janela, calafetação e acabamento em rodapés de madeira, gesso, cerâmica, porcelanato, EPS e PU.

PROPRIEDADES

TESTE	UNIDADE	RESULTADO	COR	RAL
Tempo de formação de película	min	8	BRANCO	9003
Taxa de cura	mm/24h	2,0		
Tixotropia	mm	2		
Densidade	g/cm ³	1,57		
Dureza	Shore A	30		
Alongamento	%	30		
Tensão de ruptura	MPa	1,2		
Resistência à temperatura	°C	-20 / +70		

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

PREPARO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos (lixar se necessário).

MODO DE USO

Aplicar o produto na área desejada e realizar o acabamento. Limpar as ferramentas antes da secagem. Depois de seco o produto só é removido mecanicamente. A secagem completa varia com a temperatura e espessura do produto aplicado (dias frios e úmidos é mais lenta). Temperatura de aplicação de 10 a 40°C. Evitar contato com água durante as primeiras 24 horas.

LIMITAÇÕES

Não é recomendado para aplicações com espessura superior a 8mm.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Validade (a partir da data de fabricação): 18 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA



As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

stuhr@stuhrsolutions.com