

E-767

SELANTE DE SILICONE RTV
SILICONE NEUTRO
 VEDACÃO EM JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

Alta capacidade de movimentação. Adere em diversos substratos. Não retrai. Resistente ao intemperismo e ao envelhecimento.

DESCRIÇÃO

Selante de silicone RTV monocomponente de cura neutra. Produto de alta capacidade de movimentação, classe 50, médio módulo com excelente tixotropia indicado para vedação de construções em pré-moldados e painéis de concreto, uso interno e externo.

APLICAÇÃO

Indicado para vedação e selagem em juntas de movimentação, juntas de controle e juntas de dessolidarização em fachada pré-moldada de concreto, painéis e marcos e vedação perimetral de esquadrias, pingadeiras e molduras em concreto, pedra natural, vidro, policarbonato e PVC.

PROPRIEDADES

TESTE	UNIDADE	RESULTADO	COR	RAL
Tempo de formação de película	min	11	INCOLOR	-
Taxa de cura	mm/24h	3,6	BRANCO	9003
Tixotropia	mm	0	BRONZE	8019
Densidade	g/cm ³	1,22	BEGE	7032
Dureza	Shore A	32	CINZA CLARO	7047
Alongamento	%	510	CINZA CONCRETO	7038
Tensão de ruptura	MPa	1,8	TIJOLO	8002
Capacidade de movimentação	%	±50	PRETO	9017
Resistência à temperatura	°C	-40 / +140		

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

PREPARO DA SUPERFÍCIE:

Remover todos os resíduos da superfície (lixar se necessário), limpar e desengordurar com álcool isopropílico. Aguardar a superfície secar antes da aplicação.

MODO DE USO

Aplicar o produto na área desejada e imediatamente fazer o acabamento. Limpar as ferramentas antes da cura. Depois de curado o produto só é removido mecanicamente.

LIMITAÇÕES

Não é indicado para plásticos à base de PE, PP, TEFLON®, NYLON® e acrílico sem a utilização de primer. Não é indicado para aquários. Não utilizar em adesão estrutural. Não aceita pintura.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Validade (a partir da data de fabricação): 12 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA



As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

stuhr@stuhrsolutions.com