

H-840

ADESIVO HÍBRIDO RTV
ADESIVO HÍBRIDO
VEDAÇÃO EM JUNTAS

STUHR®

CARACTERÍSTICAS

Excelente adesão em diversos substratos. Flexível. Resistente ao intemperismo e ao envelhecimento. Livre de isocianato e solvente.

DESCRIÇÃO

Adesivo selante monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados de alta qualidade. Produto tixotrópico que cura à temperatura ambiente através da umidade do ar e se torna uma borracha flexível. Médio módulo com 12,5% de capacidade de movimentação.

APLICAÇÃO

Indicado para vedação e selagem de painel metálico, juntas de dessolidarização, junta perimetral em piso, aço galvanizado, alumínio, vidro, fibra de vidro, PVC, cerâmica e isolamento em volta de janelas e portas. Na indústria é indicado para vedação de farol automotivo.

PROPRIEDADES

TESTE	UNIDADE	RESULTADO
Tempo de formação de película	min	20
Taxa de cura	mm/24h	3,0
Tixotropia	mm	0
Densidade	g/cm ³	1,62
Dureza	Shore A	40
Alongamento	%	150
Tensão de ruptura	MPa	1,6
Capacidade de movimentação	%	±12,5
Resistência à temperatura	°C	-40 / +90

COR	RAL
BRANCO	9003
BEGE	1019
CINZA	7040
CINZA CONCRETO	7038
PRETO	9017

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

PREPARO DA SUPERFÍCIE:

Remover todos os resíduos da superfície (lixar se necessário), limpar e desengordurar com álcool isopropílico. Aguardar a superfície secar antes da aplicação.

MODO DE USO

Aplicar o produto na área desejada e imediatamente fazer o acabamento. Limpar as ferramentas antes da cura. Depois de curado o produto só é removido mecanicamente.

LIMITAÇÕES

Não é indicado para plásticos à base de PE, PP, TEFLON®, NYLON® e acrílico sem a utilização de primer. Não utilizar em peças que terão contato direto com alimentos e imersão contínua em meios líquidos. Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural. Antes de pintar, recomenda-se efetuar um pré-teste (tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais ao produto). Não utilizar em juntas de movimentação.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Validade (a partir da data de fabricação): 12 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA



As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

stuhr@stuhrsolutions.com